

PROD.	PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
IP-4000 ANEXO AUTOADHE SIVO	Plegamiento sobre mandril 25 mm	-10	°C
	Adherencia Final	6,5	N/cm
	Masa/m2 relat.	2-3	kg/mm
	Escurrimiento vertical 110°C	0	mm
	Factor de aislación 23°C / 2 mm 7Db	6100	Hz
FB 7000 AMORTIGUAC ION	Espesor	2	mm
	Masa/m2 relat.	1,5	kg/mm
	Plegamiento sobre mandril 25 mm	-10	°C
	Adherencia Final	6,5	N/cm
	Escurrimiento vertical 160°C	0	mm
Factor de amortiguación 23°C / 2 mm 7Db	4000	Hz	
FB 7000 ABSORCION	Espesor	desde 3 hasta 15	mm
	Masa/m2 relat.	0,55	kg/mm
	Inflamabilidad FMUSS	302-75	mm/min
	Resist. A la temp.	-10+170	°C
	Factor de absorción 23°C / 3mm 7Db	3000	Hz