

SMARTFIX M - 1200 MOLDEABLE

PROPIEDADES	NORMA	VALOR TÍPICO
Film base	-	PEAD
Espesor de film base	-	25 - 35 mic.
Espesor total	-	1,1 – 1,2 mm
Espesor de adhesivo de contacto	-	1,02 - 1,14 mm
Espesor del film desmoldante	-	60 mic mín.
Punto de ablandamiento del Adhesivo	ASTM E-28	95-115°C
Resistencia a la Tracción	ASTM D 882	8 N/cm mín.
Alargamiento a la Rotura	ASTM D 882	300% mín.
Adherencia sobre panel metálico	ASTM C-794	20 N(*)

(*) Limitado por la resistencia mecánica del film base moldeable. Resistencia real del adhesivo 30N.